

Permanent- 927
Permanent- 927

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Prüfmethode Test method	Typische-Werte Typical values
Klebstoff-Typ Type of adhesive	Permanent haftende Klebstoffdispersion auf Acrylatbasis, lösemittelfrei. Acrylic dispersion, permanent, solvent free.	
Eigenschaften und Einsatzbereich Properties and application	Universell einsetzbar, speziell für Substrate aus PE. Die Kleberschicht darf zur Rückseitenbeschichtung von Etiketten für die Lebensmittelkennzeichnung verwendet werden. Voraussetzung ist jedoch, dass die Klebstoffschicht nicht in direktem Kontakt mit dem Lebensmittel kommt. Universal useable, specifically for PE – surfaces. Certified for indirect food contact according to ISEGA.	
Temperaturbereich Temperature range	Klimakammer / Koflerbank Climate chamber / kofler bank	-40°C bis / to + 80°C
Verklebetemperatur Labelling temperature	-	min. 0°C
Anfangshaftung Loop tack	FTM9 auf Glas FTM9 on glass	14 N
Klebkraft Tackiness	FTM1 auf Glass FTM1 on glass	
	sofort Contact time 0 min	19 N/25mm Papierriss / paper tear
	nach 20 min. Contact time 20 min	20 N/25mm Papierriss / paper tear
	nach 24 Std. Contact time 24 hours	21 N/25mm Papierriss / paper tear
Scherfestigkeit Shear adhesion	FTM8 auf Stahl FTM8 on steel	8 Std. / hours
Anmerkungen Remarks	Die obenstehenden Ergebnisse wurden mit einem Schreibpapier, ca. 78 g/m ² und einem Klebstoffauftragsgewicht von ca. 18 g/m ² ermittelt. The a.m. results were measured on a Vellum paper, red 78 g/m ² and adhesive grammage about 18 g/m ² .	

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 07/2015 Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 07/2015. This product information is replacing and annulling all previous versions.