

## Metallisiertes Papier gold hochglänzend

Metallized paper gold high gloss

Artikel/Article 6460

VPF GmbH & Co. KG  
Harkortstraße 14-16  
45549 Sprockhövel (Germany)  
Telefon +49 (0)2339 1205-0  
Telefax +49 (0)2339 1205-50  
info@vpf.de  
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Soll-Wert Factor	Einheit Unit	Toleranzen Prüfbedingungen Tolerances Test requirements	Normen Norms
Flächengewicht Grammage		74	g/m <sup>2</sup>	± 3	ISO 536
Dicke Caliper		73	µm	± 5	ISO 534
Glätte (Bekk) Smoothness (Bekk)		210	s	± 70	ISO 5327
Bruchkraft Tensile strength	längs/MD quer/CD	4,9 3,1	kN/m	- 0,2 - 0,4	ISO 1924
Bruchwiderstand Tensile strength	längs/MD quer/CD	450 490	mN	- 70 - 70	ISO 1974
Bedruckbarkeit Printability	Das Papier eignet sich für die Bedruckung durch die gängigen Druckverfahren (Offsetdruckplatten, Flexo- und Buchdruck), konventionell und mit UV, sowie durch ein Tiefdruckverfahren. The paper is printable with the general printing systems (offset-litho, flexographic and letterpress printing systems), conventional and UV, also gravure printing.				
Besonderheiten Special features	Das Papier ist nach B.G.v.V. und FDA für den Lebensmittelkontakt geeignet. The paper is suitable for food contact and conforms with B.G.v.V. and FDA.  Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.				

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.  
Stand: 07/2015 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice.  
Last update: 07/2015 - This product information is replacing and annulling all previous versions.