

Karton, satiniert – 170 g/m²
Board, satined – 170 g/m²

Artikel/Article 10170

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14–16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Flächengewicht Grammage		170 ± 2	g/m ²	ISO 536
Dicke Caliper		162 - 7; + 8	µm	ISO 534
Glätte (Bekk) Smoothness (Bekk)	längs/MD quer/CD	175 ± 25 175 ± 25	s	ISO 5627
Porosität (Gurley) Porousness (Gurley)		110 ± 30	s/100ml	ISO 5636-5
Berstdruck (Schopper) Bursting strength (Schopper)		5 ± 1	kp/cm ²	BS 3137
Weißer (R457) Whiteness (R457)		99 ± 2	%	ISO 2470/D65
Opazität opacity		93 ± 3	%	ISO 2471
Bruchkraft Tensile strenght	längs/MD quer/CD	160 ± 40 90 ± 30	N/15mm	ISO 1924-2
Reißdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	3,0 ± 1,0 4,5 ± 1,5	%	ISO 1924-2
Besonderheiten Special features	Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 11/2021 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 11/2021 - This product information is replacing and annulling all previous versions.