

Schreibpapier, satiniert – 74 g/m²
Writing paper, satined – 74 g/m²

Artikel/Article 1080

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14–16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

| Eigenschaften Properties | Besonderheiten Special features | Soll-Wert Factor | Einheit Unit | Toleranzen Prüfbedingungen Tolerances Test requirements | Normen Norms |
|---|--|---------------------|------------------|--|----------------------|
| Flächengewicht Grammage | | 74 | g/m ² | - 4 | DIN ISO 536 |
| Dicke Caliper | | 71 | µm | ± 3 | DIN EN 20534 |
| Glätte (Bekk) Smoothness (Bekk) | längs/MD quer/CD | 335 335 | s | ± 35 ± 35 | ISO 5627 |
| Porosität (Gurley) Porousness (Gurley) | | 150 | s/100ml | ± 50 | ISO 5636/5 |
| Berstdruck (Mullen) Bursting strength (Mullen) | | 300 | kpa | ± 50 | ISO 2758 |
| Weißheit (R457) Whiteness (R457) | | 104 | % | ± 1,5 | DIN 53145 |
| Opazität opacity | | 86 | % | ± 2 | DIN 53146 |
| Bruchkraft Tensile strenght | längs/MD quer/CD | 6,5 3,0 | kN/m | ± 1 ± 0,5 | DIN EN ISO 1924-2 |
| Bruchdehnung Elongation at break | längs/MD quer/CD | 2,3 5,5 | % | ± 0,5 ± 1,5 | DIN EN ISO 1924-2 |
| Durchreißwiderstand (Elmendorf) Tearing resistance (Elmendorf) | längs/MD quer/CD | 460 480 | mN | ± 60 ± 60 | ISO 1974 |
| Steifigkeit (Taber) Stiffness (Taber) | längs/MD quer/CD | 2,8 1,6 | mN | ± 0,6 ± 0,3 | DIN 53121 |
| Besonderheiten Special features | Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand. | | | | |

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.
Stand: 06/2015 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice.
Last update: 06/2015 - This product information is replacing and annulling all previous versions.