

**Gussgestrichenes Papier, E-LIN geprägt – 80 g/m<sup>2</sup>**  
Cast coated paper, E-LIN embossed – 80 g/m<sup>2</sup>

Artikel/Article 30531

VPF GmbH & Co. KG  
Harkortstraße 14–16  
45549 Sprockhövel (Germany)  
Telefon +49 (0)2339 1205-0  
Telefax +49 (0)2339 1205-50  
info@vpf.de  
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Soll-Wert Factor	Einheit Unit	Toleranzen Prüfbedingungen Tolerances Test requirements	Normen Norms
Flächengewicht Grammage		80	g/m <sup>2</sup>		
Dicke Caliper		84	µm		DIN 53105 Teil 1
Weißße Whiteness		89	%		DIN 53145 Teil 2 Elrepho SF 450
Rauheit Roughness		< 0,6	µm		PPS 78
Glanz 45° Gloss 45°		> 57			DIN 54502
Opazität Opacity		93	%		DIN 53146
Bruchkraft Tensile strength	längs/MD quer/CD	> 62 > 29	N		DIN 53112 Teil 1
Bruchfestigkeit Tensile strength	längs/MD quer/CD	> 680 > 720	mNm/m		DIN 53115 Teil 1
Bedruckbarkeit Printability	Das Papier eignet sich für die Bedruckung durch die gängigen Druckverfahren (Flexo-, Tief- und Offsetdruck). The paper is printable with the general printing systems (flexographic-, gravure and offset printing systems).				
Besonderheiten Special features	<p><b>Nass- und laugenfest.</b> Wet strength and alkali resistance.</p> <p><b>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden.</b> We recommend trials and testings beforehand.</p>				

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Stand: 07/2015 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice.

Last update: 07/2015 - This product information is replacing and annulling all previous versions.