

Inkjet PP-Folie transparent glänzend - 80 µm
Inkjet PP-film transparent glossy - 80 µm

Artikel/Article **60373**

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Soll-Wert Factor	Einheit Unit	Toleranzen Prüfbedingungen Tolerances Test requirements	Normen Norms
Dicke Caliper		83	µm	± 8	ISO 4593
Flächengewicht Grammage		80	g/m ²	± 6	ISO 536
Tranzparenz Transparency		> 87	%		DIN 53 147
Steifigkeit Stiffness	längs/MD quer/CD	> 20 > 30	mN		DIN 53 121 15°/10mm
Zugfestigkeit Tensile Strength	längs/MD quer/CD	> 64 > 120	N/15mm		ISO 527-1 300 mm/min
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Die Folie eignet sich für die Bedruckung mit pigmentierten oder Farbstoff-basierten Tinten im Tintenstrahldrucker. The film is printable with pigmented or dye-based inks for an inkjet-printing-system.				
Besonderheiten Special features	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schnelltrocknend – instant dry ➤ Gute Wasserbeständigkeit – Good water resistance <p>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.</p>				
Weitere Informationen Further information	Die Folie hat einen maximalen Borsäuregehalt von 0,11 % (w/w). Bei der hiermit erfüllten Informationspflicht gemäß REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Art. 33 handelt es sich lediglich um einen Sicherheitshinweis, nicht um ein Einsatzverbot. The film has a maximum boric acid content of 0.11% (w/w). This fulfils the obligation to provide information in accordance with REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 Art. 33 and is only a safety notice, not a prohibition of use.				

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.
Stand: 08/2020 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice.
Last update: 08/2020 - This product information is replacing and annulling all previous versions.