

PP-Folie weiß matt - 65 µm TC
PP-film white weak - 65 µm TC

Artikel/Article 60519

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Soll-Wert Factor	Einheit Unit	Toleranzen Prüfbedingungen Tolerances Test requirements	Normen Norms
Dicke Caliper		66	µm		
Flächengewicht Grammage		48	g/m ²		
Zugfestigkeit Tear strength	längs/MD quer/CD	105 185	N/mm ²		7.9 in/min, 4.9 Jaw Separation
Zugdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	170 55	%		7.9 in/min, 4.9 Jaw Separation
Lichtdurchlässigkeit Light transmission		20	%		
Glanz 45° Gloss 45°		10	%		
Schrumpfung shrinkage	längs/MD quer/CD	4 2	%		135°C, 432s 135°C, 432 sec
Bedruckbarkeit Printability	<p>Eine Bedruckung kann mit den meisten Drucksystemen (Flexo-, Buch-, Siebdruck) durch Oxidative Trocknung und UV-Härtung erfolgen. Eine Nachbeschriftbarkeit ist im Laser Druck und im Thermo Transfer Druck mit Wachs, Harz/Wachs und Harz TT-Bändern möglich.</p> <p>This film is compatible with Flexographic, Letterpress and screenprint process. Also this film can be printed in Thermal transfer method.</p>				
Besonderheiten Special features	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hohe Druckauflösung bei geringer Abnutzung – Excellent print resolution and abrasion ➤ Sehr gute Thermotransferbedruckbarkeit mit vielen Farbbändern Wide compatibility with Thermal Transfer Ribbons ➤ Sehr gute Barcodescanfähigkeit - Excellent barcode scan capability ➤ Sehr gute statische Widerstandsfähigkeit - Excellent static resistant properties <p>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.</p>				

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Stand: 06/2015 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice.

Last update: 06/2015 - This product information is replacing and annulling all previous versions.