

Laser-PP-Folie weiß matt, UV-stab., Rückseite schwarz – 100 µm TC  
Laser-PP-film white matt, UV stabilised, back side black – 100 µm TC

Artikel/Article 60606

VPF GmbH & Co. KG  
Harkortstraße 14–16  
45549 Spröckhövel (Germany)  
Telefon +49 (0)2339 1205-0  
Telefax +49 (0)2339 1205-50  
info@vpf.de  
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Soll-Wert Factor	Einheit Unit	Toleranzen Prüfbedingungen Tolerances Test requirements	Normen Norms
Dicke Caliper		100	µm	± 10	DIN 53370
Flächengewicht Grammage		95,5	g/m <sup>2</sup>	± 9,6	DIN EN ISO 536
Glanz 85° Gloss 85°		≤ 7,5			DIN 67830
Weiße Whiteness		≤ 73	%		ISO 6504
Opazität Opacity		≥ 82	%		DIN 53145
Zugfestigkeit Tensile strength	längs/MD quer/CD	≥ 25 ≥ 25	N/mm <sup>2</sup>		ISO 527-3/2/500
Zugdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	≥ 355 ≥ 455	%		ISO 527-3/2/500
Bedruckbarkeit Printability	Die Folie eignet sich für die Bedruckung mit Thermotransfer-, Laser- und Offsetdrucksystemen. The film is printable with thermal transfer, laser and offset printing systems.				
Besonderheiten Special features	Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.				

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Stand: 07/2015 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice.

Last update: 07/2015 - This product information is replacing and annulling all previous versions.