

PP-Folie weiß – 60 µm Top-Coat

PP-film white – 60 µm Top Coat

Artikel/Article 60659

VPF GmbH & Co. KG  
Harkortstraße 14–16  
45549 Sprockhövel (Germany)  
Telefon +49 (0)2339 1205-0  
Telefax +49 (0)2339 1205-50  
info@vpf.de  
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Dicke Caliper		58	µm	
Flächengewicht Grammage		43,6	g/m <sup>2</sup>	
Glanz (45°) Gloss (45°)		63		
Reißdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	170 55	%	200mm/min pull rate 120mm jaw separation
Reißfestigkeit Tensile strength	längs/MD quer/CD	95 185	MPa	200mm/min pull rate 120mm jaw separation
Dimensionsstabilität Dimensional stability	längs/MD	-4,0	%	135°C, 7 min.
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Eine Bedruckung kann mit einer Vielzahl von Druckverfahren, darunter (UV) Flexo-, Buch-, Offset-, Tief-, Thermotransfer- und Siebdruck mit lösemittelbasierten und wässrigen Tinten erfolgen. Printing can be done using a variety of printing processes including (UV) flexo, letterpress, offset, gravure, thermal transfer and screen printing with solvent-based and aqueous inks.			
Besonderheiten Herstellerangaben Special features Manufacturer specifications	Diese Folie verfügt über eine Hotmelt Barriere Schicht auf der Rückseite. This film has a hot melt barrier coating on the reverse side.  Die Folie ist geeignet für den Lebensmittelkontakt, laut EU-Verordnung 1935/2004. The film complies with EU-regulation 1935/2004 for food contact.  Ihre Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 08/2022 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 08/2022 - This product information is replacing and annulling all previous versions.