

PP-Folie transparent glänzend – 40µm NTC
PP-film transparent glossy - 40 µm NTC

Artikel/Article 60794

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14–16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Soll-Wert Factor	Einheit Unit	Toleranzen Prüfbedingungen Tolerances Test requirements	Normen Norms
Dicke Caliper		40	µm		
Flächengewicht Grammage		36,4	g/m ²		
Glanz 45° Gloss 45°		90			ASTM D2457
Zugfestigkeit Tensile Strength	längs/MD quer/CD	150 280	N/mm ²		ASTM D882 DIN 53455
Zugdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	150 50	%		
Trübung Haze		1,6	%		ASTM D1003
Wäremeschrumpfung Thermal shrinkage	längs/MD quer/CD	6,0 2,0	%		OPMA TC4(a)
Bedruckbarkeit Printability	Die Folie eignet sich für die Bedruckung mit Rotationstief- und Flexodruckverfahren. The film is printable with rotogravure and flexographic printing systems.				
Besonderheiten Special features	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gute Antistatik und Rutsch-Eigenschaften Good antistatic and slip properties ➤ Gute Feuchtigkeitssperre Good moisture barrier ➤ Die Folie erfüllt die EC und FDA Regelungen für den Lebensmittelkontakt. The film complies with EC and FDA regulations for food contact. <p>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.</p>				

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Stand: 06/2015 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice.

Last update: 06/2015 - This product information is replacing and annulling all previous versions.