

Laser PET-Folie weiß matt - 60 µm TC

Laser PET-film white matt - 60 µm TC

Artikel/Article 70001

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Dicke Caliper		60	µm	
Flächengewicht Grammage		73,8	g/m ²	
Dichte Density		1,4		ASTM D 1505-79
Glanz 60° Gloss 60°		5,3	%	ASTM D 523 DIN EN ISO 2813
Schmelztemperatur Melt temperature		255 ± 5,0	°C	
Schrumpfung Shrinkage	längs/MC quer/CD	≤ 1,2 ≤ 1,2	%	150°C, 15 Min.
Schrumpfung Shrinkage	längs/MC quer/CD	≤ 2,8 ≤ 2,5	%	190°C, 5 Min. Nur einzelne Messungen Only individual measurements
Zugfestigkeit Tensile Strength	längs/MC quer/CD	152 165	N/mm ²	
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Die Folie eignet sich für eine Bedruckung mit Laserdruckern (schwarz-weiß und farbig) . The film is suitable for printing with laser printers (black and white and colour).			
Besonderheiten Herstellerangaben Special features Manufacturer specifications	Für Außenanwendungen mit geeigneten Klebstoffen bis 12 Monate einsetzbar (nach ISO 4892-3) Can be used for outdoor applications with suitable adhesives for up to 12 months (according to ISO 4892-3) Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 12/2021 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 12/2021 - This product information is replacing and annulling all previous versions.