

Polyesterfolie weiß matt - 55 µm, TC
Polyesterfilm white mat - 55 µm, TC

Artikel/Article 70287

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Dicke Caliper		56	µm	DIN 53105 ISO 534
Flächengewicht Grammage		75	g/m ²	DIN 53104
Schmelztemperatur der Basisfolie Melt temperature of base film		255-260	°C	ASTM E 794
Opazität Opacity		90	%	ISO 2471
ISO-Weiße ISO Brightness		102	%	ISO 2470
Weiße CIE Whiteness CIE		122	%	ISO 11476
Lichtechtheit Light fastness		>5		DIN 54004 (Wollskala)
Glätte (Bekk) Smoothness (Bekk)		≥ 100	sec	DIN 53107
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Diese PET Folie ist für die Bedruckung im Offset- und Flexo-Druck geeignet, wobei klassische Papierfarben, Folienfarben und UV-härtende Farbe eingesetzt werden können. Zudem ist auch der Thermotransferdruck und UV Inkjet möglich. Nicht konzipiert ist die Folie für wasserbasierenden Inkjet sowie HP Indigo. This PET film is suitable for printing in offset and flexo printing, whereby classic paper inks, film inks and UV-curing inks can be used. Thermal transfer printing and UV inkjet are also possible. The film is not designed for water-based inkjet or HP Indigo.			
Besonderheiten Special features	Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 05/2022 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 05/2022 - This product information is replacing and annulling all previous versions.