

Polyesterfolie weiß matt - 55 µm, TC

Polyesterfilm white mat - 55 µm, TC

Artikel/Article 70287

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Soll-Wert Factor	Einheit Unit	Toleranzen Prüfbedingungen Tolerances Test requirements	Normen Norms
Dicke Caliper		57	µm	± 5	DIN 53105 ISO 534
Flächengewicht Grammage		75	g/m ²	± 5	DIN 53104
Zugfestigkeit Tear strength	längs/MD quer/CD	15 18	kgf/mm ²		ASTM D 882-83
Zugdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	120 120	%		ASTM D 882-83
Schmelztemperatur der Basisfolie Melt temperature of base film		250-260	°C		ASTM E 794
Opazität Opacity		>78	%		ISO 2471
Schrumpfung Shrinkage	längs/MD quer/CD	2,8 0,8	%		ASTM E 1269-05; 190°C, 5 min
Weißße Whiteness		>95	%		DIN 53145 (Filter R457)
Lichtechtheit Light fastness		>5			DIN 54004 (Wollskala)
Glätte (Bekk) Smoothness (Bekk)		>100	sec		DIN 53107
Bedruckbarkeit Printability	Diese PET Folie lässt sich in den allgemein üblichen Rotations- und Bogendruckverfahren bedrucken. The PET film is printable with the general rotary and sheet fed printing system.				
Besonderheiten Special features	Die Folie ist beständig gegenüber Feuchtigkeit, Benzin und Öl. Durch polare Lösungsmittel wie (Alkohole, Ester, Ketone) und Säuren wird die Beschichtung hingegen angegriffen. Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. The film is resistant against humidity, fuel and oil. Polar solvents (like alcohols, esters, ketones) will attack the coating. We recommend trials and testings beforehand.				

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 06/2015 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice.
Last update: 06/2015 - This product information is replacing and annulling all previous versions.