

PET-Folie weiß glänzend - 36 µm

PET-film white glossy - 36 µm

Artikel/Article 70355

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Dicke Caliper		36 ± 2	µm	
Flächengewicht Grammage		52,5	g/m ²	
Dichte Density		1,46	g/cm ³	ASTM-D 1505-68 Methode C / Method C 23°C
Zugfestigkeit Tensile Strength	längs/MD quer/CD	170 255	N/mm ²	ISO 527-1 + ISO 527-3 Probekörper Test specimen Typ 2 Prüfgeschwindigkeit 100%/min. Test speed 100%/min 23°C, 50 % r.F.
Zugdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	170 85	%	ISO 527-1 + ISO 527-3 Probekörper Test specimen Typ 2 Prüfgeschwindigkeit 100%/min. Test speed 100%/min 23°C, 50 % r.F.
Elastizitätsmodul Modulus of Elasticity	längs/MD quer/CD	4000 5800	N/mm ²	ISO 527-1 + ISO 527-3 Probekörper Test specimen Typ 2 Prüfgeschwindigkeit 196/min Test speed 196/min. 23°C, 50 % r.F.
Schrumpf Shrinkage	längs/MD quer/CD	1,0 1,0	%	DIN 40634 150°C, 15 min.
Transparenz Transparency		34	%	ASTM-D 1003-61 Methode A / Method A
Besonderheiten Herstellerangaben Special features Manufacturer specifications	<p>Die Folie ist entsprechend der EU-Verordnungen 1935/2004 und 10/2011 sowie den Anforderungen der FDA gemäß 21 CFR 177.1630 für den Lebensmittelkontakt geeignet. The film is suitable for food contact in accordance with EU regulations 1935/2004 and 10/2011 as well as FDA requirements according to 21 CFR 177.1630.</p> <p>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.</p>			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 10/2021 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.
These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 10/2021 - This product information is replacing and annulling all previous versions.