

PE-Folie transparent glänzend – 82 µm TC
PE-film transparent glossy - 82 µm TC

Artikel/Article 71378

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14–16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Dicke Caliper		82 ≥ 75,44 / ≤ 88,56	µm	
Flächengewicht Grammage		77,17 ≥ 70,99 / ≤ 83,34	g/m ²	Anlehnung an DIN EN ISO 2286 According to DIN EN ISO 2286
Glanz 60° Gloss 60°		95 ≥ 81		Anlehnung an DIN 67530 According to DIN 67530
Trübung Haze		22 ≤ 28	%	Anlehnung an ASTM D 1003 According to ASTM D 1003
Zugfestigkeit Tensile Strength	längs/MD quer/CD	20 ± 5 21 ± 4	N/mm ²	Anlehnung an DIN ISO 527-3 According to DIN ISO 527-3
Zugdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	380 ≥ 140 / ≤ 620 120 ≥ 5 / ≤ 820	%	Anlehnung an DIN ISO 527-3 According to DIN ISO 527-3
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Das Material eignet sich für eine Bedruckung mit folgenden Druckverfahren: Buchdruck, Flexodruck, Offsetdruck, Tiefdruck und Siebdruck. Die Folie ist nicht geeignet für HP Indigo, Laser und Inkjet Druck. The material is suitable for printing with the following printing methods: Letterpress, flexo, offset, gravure and screen printing. The film is not suitable for HP Indigo, laser and inkjet printing.			
Besonderheiten Special features	Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 08/2023 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 08/2023 - This product information is replacing and annulling all previous versions.