

Data Spezial PE-Folie weiß matt - 110 µm  
Data Special PE-film white mat – 110 µm

Artikel/Article 7170

VPF GmbH & Co. KG  
Harkortstraße 14–16  
45549 Sprockhövel (Germany)  
Telefon +49 (0)2339 1205-0  
Telefax +49 (0)2339 1205-50  
info@vpf.de  
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Dicke Caliper		110	µm	DIN 53370
Flächengewicht Grammage		90	g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Zugfestigkeit Tensile Strength	längs/MD quer/CD	45 35	N/mm <sup>2</sup>	ISO 527-3
Reißfestigkeit Tear strength	längs/MD quer/CD	82 106	N/mm	ASTM D 1004-66
Zugdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	120 130	%	ISO 527-3
Opazität Opacity		94	%	DIN 53146
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Ausgezeichneter Thermotransferdruck mit einer breiten Palette von Farbbändern</b> Excellent thermal transfer printing with a wide range of ribbons</li> <li>➤ <b>Hervorragende Bedruckung und Tintentrocknung durch konventionelle Druckverfahren</b> Excellent printing and ink drying by conventional printig methods</li> </ul>			
Besonderheiten Special features	<p><b>Die Folie kann unbedenklich im Bereich der Lebensmittelverpackung verwendet werden und darf dabei in direktem Kontakt mit trockenen, wässrigen, nicht-sauren und fetthaltigen Lebensmitteln stehen.</b> The film is uncritical in the range of food packaging. It is suitable for the contact with dry, aqueous, no-sour and aliphatic food.</p> <p><b>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden.</b> We recommend trials and testings beforehand.</p>			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 03/2022 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 03/2022 - This product information is replacing and annulling all previous versions.