

**HDPE-Folie weiß - 75 µm besonders reißfest**  
HDPE-film white - 75 µm tear resistant

Artikel/Article **71869**

VPF GmbH & Co. KG  
Harkortstraße 14-16  
45549 Sprockhövel (Germany)  
Telefon +49 (0)2339 1205-0  
Telefax +49 (0)2339 1205-50  
info@vpf.de  
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Dicke Caliper		75	µm	ISO 4593
Flächengewicht Grammage		64	g/m <sup>2</sup>	EN ISO 536
Zugfestigkeit Tear strength		49	MPa	ISO 527-3
Zugdehnung Elongation at break		160	%	ISO 527-3
Besonderheiten Special features	<p>Diese Corona vorbehandelte HDPE-Folie ist weiß pigmentiert und mit einem UV-Stabilisator versetzt. Die Folie wird aus lebensmittelrechtlich zugelassenen Komponenten gemäß der europäischen Verordnung Nr. 10/2011 hergestellt. This Corona pre-treated HDPE-film is pigmented white and has a UV-stabilizer added, The film is produced using food approved components according to European Regulation No. 10/2011.</p> <p>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.</p>			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 03/2022 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 03/2022 - This product information is replacing and annulling all previous versions.