

Acetatfolie transparent - 50 µm NTC

Acetat-film transparent - 50 µm NTC

Artikel/Article 8040

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Dicke Caliper		ca. 50	µm	
Transparenz Transparency		91	%	ASTM D1476
Glanz Gloss	20° 60° 85°	138 146 120	%	ASTM D523 BS2782 520A
Trübung Haze		0,8	%	ASTM D1003 BS 2782 521A
Zugfestigkeit Tensile strength		80-100	Nmm ⁻²	ASTM D882
Zugdehnung Elongation at break		25-45	%	ASTM D882
Berstfestigkeit Burst strength		72,5	psi	BS 4768
Erweichungstemperatur Softening temperature		137	°C	
Glasübergangstemperatur Glass transition temperature		120	°C	
Besonderheiten Special features	<p>➤ Gute Stanzeleistung, sowie gute Bedruckbarkeit und Verträglichkeit mit Klebstoffen. Good die cutting performance, as well as good printability and compatibility with adhesives.</p> <p>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.</p>			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 10/2021 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 10/2021 - This product information is replacing and annulling all previous versions[]