

PVC-Folie gelb glänzend - 70 µm NTC
PVC-film yellow glossy - 70 µm NTC

Artikel/Article **93100107**

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Soll-Wert Factor	Einheit Unit	Toleranzen Prüfbedingungen Tolerances Test requirements	Normen Norms
Dicke Caliper		70	µm	± 7	DIN EN ISO 2286-3
Zugfestigkeit Tear strength	längs/MD	20	N/mm ²		DIN EN ISO 527-3/2/200 Prüfgeschwindigkeit: 200mm/min; Probenbreite: 15 mm; Test speed: 200 mm/min; Width: 15 mm
Zugdehnung Elongation at break	längs/MD	160	%		DIN EN ISO 527-3/2/200 Prüfgeschwindigkeit: 200mm/min; Probenbreite: 15 mm; Test speed: 200 mm/min; Width: 15 mm
Schrumpfung Shrinkage	längs/MD	≤ -3,0	%		DIN 53 377; 10 min bei 70°C im Umluftofen 10 min at 70°C in a convection oven
Besonderheiten Special features	<p>Die Folie darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Do not expose the film directly to the sun rays.</p> <p>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.</p>				

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.
Stand: 06/2015 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice.
Last update: 06/2015 - This product information is replacing and annulling all previous versions.