

Permanent- 934
Permanent- 934

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14–16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Prüfmethode Test method	Typische Werte Typical values
Klebstoff-Typ Type of adhesive	Permanent haftende Klebstoffdispersion auf Acrylatbasis, lösemittelfrei. Acrylic dispersion, permanent, solvent free,	
Eigenschaften und Einsatzbereich Properties and application	<p>Dieser Klebstoff ist universell einsetzbar. Der Klebstoff 934 ist speziell entwickelt für die Etikettierung auf PE und PP Substraten. Der Klebstoff ist ISEGA-zertifiziert und darf in direktem Kontakt mit trockenen, feuchten und nicht fettenden Lebensmitteln stehen. Darüber hinaus darf dieser in direktem Kontakt mit Milch und Milchprodukten stehen. Er verfügt über eine gute Anfangs- und gute Endhaftung bei angemessener Scherfestigkeit.</p> <p>This adhesive is universal useable. The adhesive 934 is specially developed for labeling on PE and PP substrates. The adhesive is ISEGA-certified and may be in direct contact with dry, moist and non-greasy foods. In addition, it may be in direct contact with milk and dairy products. It has a good initial and good final adhesion with adequate shear strength.</p>	
Temperaturbereich Temperature range	Klimakammer / Koflerbank Climate chamber / kofler bank	-20°C bis / to +80°C
Verklebetemperatur Labelling temperature	-	min. -5°C
Anfangshaftung Loop tack	FTM9 auf Glas FTM9 on glass	11 N
Klebkraft Adhesion	FTM1 auf Glas FTM1 on glass	
	sofort Contact time 0 min	13 N/25mm Papierriss / paper tear
	nach 20 min. Contact time 20 min	13 N/25mm Papierriss / paper tear
	nach 24 Std. Contact time 24 hours	15 N/25mm Papierriss / paper tear
Scherfestigkeit Shear resistance	FTM8 auf Stahl FTM8 on steel	8 Std. / hours
Anmerkungen Remarks	<p>Typische Werte. Die oben stehenden Ergebnisse wurden auf einem Schreibpapier, weiß ca. 80 g/m² und einem Klebstoffauftragsgewicht von ca. 18 g/m² ermittelt. Typical values. The a.m. results were measured on a Vellum paper, white app. 80 g/m² and an adhesive grammage about 18 g/m².</p>	

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 11/2022 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 11/2022 - This product information is replacing and annulling all previous versions.