

Vorläufige
Provisional
Permanent - 990
Permanent - 990

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

| Eigenschaften Properties | Prüfmethode Test method | Typische Werte Typical values |
|--|--|-----------------------------------|
| Klebstoff-Typ Type of adhesive | Permanent haftende Klebstoffdispersion auf Acrylatbasis, lösemittelfrei. Acrylic dispersion, permanent, solvent free. | |
| Eigenschaften und Einsatzbereich Properties and application | Trockener Klebstoff für permanente Standardanwendungen auf Papier- Obermaterialien. Dry adhesive, for permanent standard applications on paper facestocks. | |
| Temperaturbereich Temperature range | Klimakammer / Koflerbank Climate chamber / kofler bank | -20°C bis / to + 80°C |
| Verklebetemperatur Labelling temperature | - | min. + 5°C |
| Anfangshaftung Loop tack | FTM9 auf Glas FTM9 on glass | 13 N |
| Klebkraft Adhesion | FTM1 auf Glass FTM1 on glass | |
| | sofort Contact time 0 min | 11 N/25mm Papierriss / paper tear |
| | nach 20 min. Contact time 20 min | 12 N/25mm Papierriss / paper tear |
| | nach 24 Std. Contact time 24 hours | 13 N/25mm Papierriss / paper tear |
| Scherfestigkeit Shear adhesion | FTM8 auf Stahl FTM8 on steel | 8 Std. / hours |
| Anmerkungen Remarks | Die obenstehenden Ergebnisse wurden mit einem Papier, weiss gestrichen ca. 90 g/m ² und einem Klebstoffauftragungsgewicht von ca. 18 g/m ² ermittelt. The a.m. results were measured on a cast coated paper, white, calendered, 90 g/m ² and adhesive grammage about 18 g/m ² . | |

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 03/2015 Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 03/2015. This product information is replacing and annulling all previous versions.