

Permanent- HM 716 UV  
Permanent- HM 716 UV

VPF GmbH & Co. KG  
Harkortstraße 14-16  
45549 Sprockhövel (Germany)  
Telefon +49 (0)2339 1205-0  
Telefax +49 (0)2339 1205-50  
info@vpf.de  
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Prüfmethode Test method	Typische Werte Typical values
Klebstoff-Typ Type of adhesive	UV-vernetzter Haftschmelzklebstoff auf Acrylatbasis. UV-curable Hotmelt adhesive, acrylic based.	
Eigenschaften und Einsatzbereich Properties and application	Haftschmelzklebstoff für Folienetiketten. Sehr gute Klebkräfte und Anfangshaftung. Der Klebstoff ist auf Rohstoffen aufgebaut, die den FDA Bestimmungen 21 CFR 175.105 entsprechen. Adhesive suitable for filmic labels. Very good initial tack. Corresponds to the regulations of 21 CFR 175.105.	
Temperaturbereich Temperature range	Klimakammer / Koflerbank Climate chamber / kofler bank	-40°C bis / to +160°C
Verklebetemperatur Labelling temperature	-	min. -5°C
Anfangshaftung Loop tack	FTM9 auf Glas FTM9 on glass	13 N
Klebkraft Adhesion	FTM1 auf Glass FTM1 on glass	
	sofort Contact time 0 min	23 N/25mm
	nach 20 min. Contact time 20 min	25 N/25mm
	nach 24 Std. Contact time 24 hours	27 N/25mm
Scherfestigkeit Shear adhesion	FTM8 auf Stahl FTM8 on steel	10 Std. / hours
Anmerkungen Remarks	Die obenstehenden Ergebnisse wurden mit einer PET-Folie, glasklar ca. 50 µm und einem Klebstoffauftragsgewicht von ca. 18 g/m <sup>2</sup> ermittelt. The a.m. results were measured on a PET-film 50 µm and adhesive grammage about 18 g/m <sup>2</sup> .	

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.  
Stand: 07/2015 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice.  
Last update: 07/2015 - This product information is replacing and annulling all previous versions.