



Thermopapier Eco - 73 g/m²

Thermopaper eco – 73 g/m²

Artikel/Article 1470762

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14–16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Flächengewicht Grammage		73 ± 5	g/m ²	ISO 536
Dicke Caliper		82 ± 8	µm	ISO 534
Glätte (Bekk) Smoothness (Bekk)		> 250	s	ISO 5627
Weißer (R456+) Whiteness (R457+)		> 91	%	ISO 2470-1
Bruchkraft Tensile strength	längs/MD quer/CD	> 4,7 > 2,2	kN/m	ISO 1924-2
Durchreißwiderstand Tearing resistance	längs/MD quer/CD	> 400 > 400	mN	ISO 1974
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Das Papier kann außer für den Thermodirektdruck, je nach Art des Tintenstrahlendrucks auch für den Inkjetdruck geeignet sein. Wir empfehlen in jedem Fall Drucktests durchzuführen. In addition to direct thermal printing, the paper can also be suitable for inkjet printing, depending on the type of inkjet printing. In any case, we recommend performing printing tests.			
Besonderheiten Special features	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sehr gute Hitzebeständigkeit -Very good heat resistance ➤ Beständig gegen Wasser, Alkohol, Öl oder Fett, Weichmacher, Licht Resistant to water, alcohol, oil or grease, plasticizer, light 			
	Dynamische Empfindlichkeit Dynamic Sensitivity		Statische Empfindlichkeit Static Sensitivity	
				
	<p>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.</p>			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 03/2022 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt. These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 03/2022 - This product information is replacing and annulling all previous versions.