

Laser-PET-Folie silber matt - 55 µm

Laser-PET-film silver matt - 55 µm

Artikel/Article **70953**

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Soll-Wert Factor	Einheit unit	Toleranzen Prüfbedingungen Tolerances Test requirements	Normen Norms
Dicke Caliper		55	µm	± 5	ISO 4593
Flächengewicht Grammage		80	g/m ²	± 6	ISO 536
Steifigkeit Stiffness	längs/MD quer/CD	23 24	mN	± 3 ± 3	ISO 2493-1; 15°/10mm
Zugfestigkeit Tear strength	längs/MD quer/CD	195 230	MPa	± 50 ± 50	ISO 527-3/2/300
Zugdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	280 230	%	± 100 ± 90	ISO 527-3/2/300
Schrumpfung Shrinkage	längs/MD quer/CD	ca. 1,0 ca. 1,0	%		DIN 53 377; 190°C, 5 min.
Bedruckbarkeit Printability	<p>Erfahrungen mit folgenden Druckverfahren liegen vor: Flexodruck, Offset Oxidative Trocknung und UV-Härtung Experiences with the following printing methods are available: flexo printing, offset Oxidative drying and UV curing</p> <p>Ihre Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.</p>				
Besonderheiten Special features	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wasserbeständig – water resistant ➤ Hohe Chemikalienbeständigkeit – high chemical resistance ➤ Hohe Kratzfestigkeit – high scratch resistance 				

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Stand: 06/2019 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice.

Last update: 06/2019 - This product information is replacing and annulling all previous versions.