

Nature-Flex silver – 45 µm

Nature-Flex silver - 45 µm

Artikel/Article 60938

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Soll-Wert Factor	Einheit Unit	Toleranzen Prüfbedingungen Tolerances Test requirements	Normen Norms
Dicke Caliper		45	µm		
Flächengewicht Grammage		64,5	g/m ²		
Zugfestigkeit Tensile strength	längs/MD quer/CD	125 70	MN/m ²		ASTM D882
Zugdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	22 70	%		ASTM D882
Elastizitätsmodul (1% Sekante) Elasticity modulus (1% secant)	längs/MD quer/CD	≥ 1200 ≥ 600	MN/m ²		ASTM D882
Besonderheiten für diesen Rohstoff nach Herstellerangaben Special features for this raw material according to manufacturer's instructions	<p>Die Folie ist bedruckbar, außerdem resistent gegen Öl und Fette. The film is printable, also resistant against oil and grease.</p> <p>Diese Nature-Flex Folie entspricht den Normen ASTM D6400 / D6868 in Übereinstimmung mit dem „Biodegradable Products Institute“ This Nature-Flex film complies with the ASTM D6400 / D6868 standards in accordance with the "Biodegradable Products Institute"</p> <p>Die Ware ist in Originalverpackung 6 Monate lagerfähig (bei 20-25°C und 40-50% relative Luftfeuchtigkeit. The product can be stored in its original packaging for 6 months (at 20-25 ° C and 40-50% relative humidity.</p> <p>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.</p>				

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 09/2019 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice.

Last update: 09/2019 - This product information is replacing and annulling all previous versions..