

**Inkjet Spezial PP-Folie weiß matt - 85 µm**  
Inkjet Special PP-film white matt - 85 µm

Artikel/Article 60241

VPF GmbH & Co. KG  
Harkortstraße 14-16  
45549 Sprockhövel (Germany)  
Telefon +49 (0)2339 1205-0  
Telefax +49 (0)2339 1205-50  
info@vpf.de  
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Dicke Caliper		83 ± 6	µm	ISO 4593
Flächengewicht Grammage		57 ± 3	g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Opazität Opacity		88 ± 2	%	ISO 2471
Weiße (CIE) Whiteness (CIE)		90 ± 2	%	ISO 11475 D65/10°
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	<p>Speziell entwickelt für wässrigen Inkjetdruck mit pigmentierten Tinten. Das Material ist speziell entwickelt für GHS-Etiketten im Seewasserbereich. Das Produkt ist ausgelegt auf eine gute Wasser- und Abriebfestigkeit und daher nicht geeignet für grafische Anwendungen und hochwertige Ausdrücke.</p> <p>Specially developed for waterbased Inkjet printing with pigmented inks. The material is specially developed for GHS labels in the seawater sector. The product is designed to have good water and abrasion resistance and is therefore not suitable for graphic applications and high quality prints.</p>			
Besonderheiten Herstellerangaben Special features Manufacturer specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sehr gute Wasserbeständigkeit und Abriebfestigkeit</li> <li>➤ Seewasserbeständigkeit nach BS 5609, Sektion 3, mit pigmentierten Tinten (getestet auf EPSON C3500, Kiaro D und Primera LX 2000)</li> <li>➤ Very good water- and abrasion resistance</li> <li>➤ Seawater-resistant according to BS 5609, Sektion 3, with pigmented inks (tested on EPSON C3500, Kiaro D und Primera LX 2000)</li> </ul> <p>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.</p>			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 11/2022 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 11/2022 - This product information is replacing and annulling all previous versions.