

**Data Spezial PE-Folie weiß matt - 95 µm**

Data Special PE-film white matt - 95 µm

Artikel/Article 71095

VPF GmbH & Co. KG  
Harkortstraße 14-16  
45549 Sprockhövel (Germany)  
Telefon +49 (0)2339 1205-0  
Telefax +49 (0)2339 1205-50  
info@vpf.de  
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Soll-Wert Factor	Einheit Unit	Toleranzen Prüfbedingungen Tolerances Test requirements	Normen Norms
Dicke Caliper		95	µm	± 9	ISO 534
Flächengewicht Grammage		75	g/m <sup>2</sup>	± 6	ISO 536
Zugfestigkeit Tensile Strength	längs/MD quer/CD	43 38	N/mm <sup>2</sup>	> 32 > 29	ISO 527-3/4/25
Reißfestigkeit Tear strength	längs/MD quer/CD	77 86	N/mm	± 8 ± 9	ISO 34-1:2015 method B no initiation
Zugdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	145 145	%	± 40 ± 40	ISO 527-3/4/25
Opazität Opacity		91	%	> 88	ISO 2471
<b>Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications</b>	<b>Sehr gute Bedruckbarkeit im Offset-, Buch-, Flexo-, Sieb- und Thermotransferdruck.</b> Excellent for offset, letterpress, flexographic, gravure, screen and thermal transfer printing.				
<b>Besonderheiten Special features</b>	<p><b>Besonders geeignet für strapazierfähige Etiketten, auch im Außeneinsatz. Witterungs- und UV-beständig, wasserfest und resistent gegen verschiedene Chemikalien. Sehr gute Anschmiegsamkeit an raue / unebene Oberflächen.</b>  <b>Nach Herstellerangaben Seewasserbeständig gemäß BS 5609 Sektion 2 - in Verbindung mit geeigneten seewasserbeständigen Klebstoffen.</b>                      Particularly suitable for hard-wearing labels, also for outdoor use. Weathering and UV-resistant, water-proof and resistant to various chemicals. Very good conformability to rough / uneven surfaces.                      According to the manufacturer's information, seawater-resistant in accordance with BS 5609 Section 2 - in conjunction with suitable seawater-resistant adhesives.</p> <p><b>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden.</b> We recommend trials and testings beforehand.</p>				

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 02/2021 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice.  
Last update: 02/2021 - This product information is replacing and annulling all previous versions.