

Bagasse paper natural 70g
Bagasse paper natural 70g

Artikel/Article 10930

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14–16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Dicke Caliper		101 ± 4%	µm	
Flächengewicht Grammage		70 ± 4%	g/m ²	
Steifigkeit Stiffness	längs/MD quer/CD	15 8	g.cm	
Bruchkraft Breaking strength	längs/MD quer/CD	60 28	N/15mm	In Anlehnung an DIN EN ISO 1924-2
Opazität Opacity		88	%	
Besonderheiten für diesen Rohstoff nach Herstellerangaben Special features for this raw material according to manufacturer's instructions	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kompostierbarkeit nach Norm EN-13432 bis 30.06.2022 Compostability according to standard EN-13432 until 30.06.2022 ➤ Kompostierbarkeit nach AS 5810:2010 (Heim- und Gartenkompostierung) bis 31.01.2025 Compostability according to AS 5810:2010 (Home- garden composting) until 31.01.2025 ➤ Rohstoffbasis hergestellt aus landwirtschaftlichem Abfall Raw material base made from agricultural waste ➤ Recyclebar mit normalem Papier Recyclable with normal paper ➤ ISEGA – Zertifikat mit direktem Kontakt zu trockenen und feuchten Lebensmitteln. Darüber hinaus darf die Papierqualität mit fettenden Lebensmitteln in direktem Kontakt stehen, denen ein Korrekturfaktor von mindestens 3 zugeordnet ist, gültig bis 18.12.2022. ISEGA – Certificate with direct contact to dry and moist foods. In addition, the paper quality must be in direct contact with fatty foods with a correction factor of at least 3, valid until 18.12.2022. <p>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.</p>			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 03/2022 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 03/2022 - This product information is replacing and annulling all previous versions.