

## Hanfpapier 100% - 120 g/m<sup>2</sup>

Hanpaper 100% - 120 g/m<sup>2</sup>

Artikel/Article 10555

VPF GmbH & Co. KG  
Harkortstraße 14-16  
45549 Sprockhövel (Germany)  
Telefon +49 (0)2339 1205-0  
Telefax +49 (0)2339 1205-50  
info@vpf.de  
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Peculiarities	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Flächenbezogene Masse Grammage		120 ± 5	g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke Caliper		200 ± 30	µm	ISO 534
Zugversuch Tensile test	längs/MD quer/CD	≥ 5000 ≥ 2000	m	ISO 1924-2
Durchreißwiderstand nach Elmendorf Tearing resistance Elmendorf	längs/MD quer/CD	≥ 1500 ≥ 1500	mN	ISO 1974
Wasseraufnahme nach COBB (60 g/m <sup>2</sup> ) Absorption of water COBB (60 g/m <sup>2</sup> )		30 ± 10	g/m <sup>2</sup>	ISO 535
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Das Papier ist geeignet für den Offsetdruck, Buchdruck, Siebdruck, Blindprägung, Heißfolienprägung und Stanzungen. The paper is suitable for offset printing, letterpress, screen printing, blind embossing, hot foil stamping and die cutting.			
Besonderheiten Herstellerangaben Special features Manufacturer specifications	<p>Ablagerungen von Hanfstaub oder Einschlüssen auf dem Gummituch sind unvermeidbar und erfordern regelmäßiges Waschen der Gummitücher. Deposits of hemp dust or inclusions on the rubber blanket are unavoidable and require regular washing of the rubber blankets.</p> <p>Durch die Stoffzusammensetzung und die Verwendung von natürlichen pflanzlichen Rohstoffen, können Einschlüsse, Blattbild und Farbe von Herstellung zu Herstellung leicht variieren. Due to the composition of the material and the use of natural plant raw materials, inclusions, leaf appearance and colour may vary slightly from one production to the next.</p> <p>Die Drucktechnik erfordert Abstimmung auf die außergewöhnliche Papieroberfläche. The printing technique requires tuning to the unusual paper surface.</p> <p>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.</p>			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 01/2022 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 01/2022 - This product information is replacing and annulling all previous versions.