

Maschinengestr. Karton weiß - 350 g/m²
Coated board white - 350 g/m²

Artikel/Article 20666

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Flächengewicht Grammage		350	g/m ²	ISO 536
Dicke Caliper		435	µm	ISO 534
Weiße (R457) Whiteness (R457)		101,5	%	ISO 2470-2
Weiße (CIE) Whiteness (CIE)		132	%	ISO 11475
Rauheit Roughness		1,8	µm	ISO 8791-4
Biegekraft Bending force	längs/MD quer/CD	460 230	mN	ISO 5628 2493 15° / 50mm
Biegesteifigkeit Bending stiffness	längs/MD quer/CD	43 23	mNm	DIN 53121 5° / 50mm
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Der Karton eignet sich für die Bedruckung im Offsetdruck, Siebdruck und Flexodruck, sowie Lackierung, UV, wasserbasiert und konventionell. The carton is suitable for offset, screen and flexo printing, as well as varnishing, UV, water-based and conventional.			
Besonderheiten Herstellerangaben Special features Manufacturer specifications	Das Papier ist laut Empfehlung BfR XXXVI, dem österreichischen Lebensmittelgesetz und nach FDA für den Lebensmittelkontakt geeignet. The paper is suitable for direct food contact according to recommendation BfR XXXVI, FDA and Austrian food law. Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 09/2022 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 09/2022 - This product information is replacing and annulling all previous versions.