

**Recycling Papier 100% weiß gestr. 70g nass- und laugenfest**

Recycled paper 100% white coated 70 g moisture and alkali resistant

Artikel/Article 2070387

VPF GmbH & Co. KG  
Harkortstraße 14-16  
45549 Sprockhövel (Germany)  
Telefon +49 (0)2339 1205-0  
Telefax +49 (0)2339 1205-50  
info@vpf.de  
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Peculiarities	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Flächengewicht Grammage		70 ± 2,5%	g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke Caliper		>69 ± 5	µm	ISO 534
Bruchkraft Breaking strength	längs/MD	≥ 50	N/15mm	ISO 1924-2
Glätte (Bekk) Smoothness (Bekk)	Gestrichene Seite Coated side Rückseite Back side	≥ 300 ≤ 250	s	In Anlehnung an DIN 531 According to DIN 531
COBB Wert COBB Value	Rückseite Back side	< 20	g/m <sup>2</sup>	DIN EN 20535
Weißße Whiteness	Gestrichene Seite Coated side	76 ± 2	%	ISO 2470-2 (D65_10°)
Glanz Gloss	Gestrichene Seite Coated side	50 ± 3	%	Gardner 75°C, ISO 8254-1
Opazität Opacity		≥ 94	%	ISO 2471
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Das Papier eignet sich für die Bedruckung im Offset- und Flexodruckverfahren. The paper is suitable for offset and flexographic printing.			
Besonderheiten Herstellerangaben Special features Manufacturer specifications	Das Papier wird zu 100% aus Altpapier ohne Verwendung von Chlor oder chlorhaltigen Bleichmitteln in der Altpapieraufbereitung gefertigt. The paper is made from 100% waste paper without the use of chlorine or chlorine-containing bleaching agents in waste paper processing.  Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 07/2022 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 07/2022 - This product information is replacing and annulling all previous versions.