

PP-Folie weiß - 50 µm TC Food Contact
PP-film white - 50 µm TC Food Contact

Artikel/Article 60279

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Dicke Caliper		51	µm	
Flächengewicht Grammage		50	g/m ²	
Opazität Opacity		80	%	
Zugfestigkeit Tensile strength	längs/MD quer/CD	175 155	MN/m ²	ASTM D 882
Zugdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	85 110	%	ASTM D 882
Formstabilität Dimensional stability	längs/MD quer/CD	7,0 1,0	%	130°C, 60 sek. 60 secs at 130°C
Elastizitätsmodul Elastic modulus	längs/MD quer/CD	2400 2100	MN/m ²	ASTM D 882
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Die Folie eignet sich für die Bedruckung mit einem Flexodruck-, Tiefdruck-, Offsetdruck- und Buchdruckverfahren mit einer Vielzahl unterschiedlicher Tinten. The film is suitable for printing with a wide range of inks using a flexographic, gravure, offset and letterpress printing process.			
Besonderheiten Herstellerangaben Special features Manufacturer specifications	Die Folie ist für den Lebensmittelkontakt geeignet (laut Verordnung (EU) 10/2011 und Verordnung (EG) 1935/2004). The film is suitable for food contact (according to Regulation (EU) 10/2011 and Regulation (EC) 1935/2004). Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 03/2025 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 03/2025 - This product information is replacing and annulling all previous versions.