

Data Spezial-PP-Folie weiß matt - 95 µm TC
Data Special-PP-film white matt - 95 µm TC

Artikel/Article 60633

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Dicke Caliper		95 ± 5%	µm	
Flächengewicht Grammage		72,2	g/m ²	
Opazität Opacity		> 85	%	ASTM Hunter Lab D25 – 2CR
Glanz 45° Gloss 45°	CS NCS	5,0 – 7,0 10 - 12	Gardner	ASTM D-2457
Zugfestigkeit Tensile strength	längs/MD quer/CD	550 - 650 1100 - 1300	Kg/cm ²	ASTM D-882
Reißdehnung Elongation	längs/MD quer/CD	130 - 180 20 - 40	%	ASTM D-882
Weißße Whiteness		>90	%	ASTM E-313
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Die Folie ist auf der Deckschichtseite bedruckbar im konventionellen und UV-Offsetdruck, Wasser- und UV-Flexodruck, Buchdruck, Siebdruck, HP Latex und Thermotransferdruck. The film can be printed on the face side using conventional and UV offset printing, water and UV flexo printing, letterpress, screen printing, HP Latex and thermal transfer printing.			
Besonderheiten Herstellerangaben Special features Manufacturer specifications	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Feuchtigkeitsbeständigkeit – Moisture resistance ➤ Ölbeständigkeit – Oil resistance ➤ Recyclbar – Recyclable <p>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.</p>			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 08/2023 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 08/2023 - This product information is replacing and annulling all previous versions.