

Data Spezial rPE Folie weiß matt 100 µm (30% PCR)
Data Special rPE film white matt 100 µm (30% PCR)

Artikel / Article **71432**

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Dicke Caliper		101	µm	ISO 534
Flächengewicht Grammage		80	g/m ²	ISO 536
Zugfestigkeit Tensile Strength	längs/MD quer/CD	43 38	N/mm ²	ISO 527-3/4/25
Reißfestigkeit Tear strength	längs/MD quer/CD	77 100	N/mm	ISO 34-1:2015 method B no initiation
Zugdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	138 130	%	ISO 527-3/4/25
Opazität Opacity		94	%	ISO 2471
Helligkeit Brightness	R457 Druckseite R457 Print Side	86	%	ISO 2470
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Sehr gute Bedruckbarkeit im Offset-, Buch-, Flexo-, Sieb- und Thermotransferdruck. Excellent for offset, letterpress, flexographic, gravure, screene and thermal transfer printing.			
Besonderheiten Herstellerangaben Special features Manufacturer specifications	<p>Besonders geeignet für strapazierfähige Etiketten. Resistent gegen verschiedene Chemikalien. Sehr gute Ansmiegsamkeit an raue / unebene Oberflächen. Die Basisfolie enthält einen PCR-Anteil von 30%.</p> <p>Particularly suitable for hard-wearing labels. Resistant to various chemicals. Very good conformability to rough / uneven surfaces. The base film contains a PCR content of 30%.</p> <p>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.</p>			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 04/2023 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 04/2023 - This product information is replacing and annulling all previous versions.