

PP-Folie weiß glänzend - 30 µm NTC  
PP-film white glossy - 30 µm NTC

Artikel/Article 60554

VPF GmbH & Co. KG  
Harkortstraße 14-16  
45549 Sprockhövel (Germany)  
Telefon +49 (0)2339 1205-0  
Telefax +49 (0)2339 1205-50  
info@vpf.de  
www.vpf.de

| Eigenschaften<br>Properties  | Besonderheiten<br>Special features   | Typische Werte<br>Typical values | Einheit<br>Unit   | Normen<br>Prüfbedingungen<br>Norms<br>Test requirements |
|--|--|----------------------------------|-------------------|---|
| Dicke<br>Caliper   |  | 30                               | µm                |   |
| Flächengewicht<br>Grammage   |  | 29                               | g/m <sup>2</sup>  |   |
| Lichtdurchlässigkeit<br>Light transmission   |  | 37                               | %                 | ASTM D1003  |
| Glanz 45°<br>Gloss 45°   |  | 55                               | Gloss Unit        | ASTM D2457  |
| Weiße (D65/10°)<br>Whiteness Index (D65/10°)                                       |  | 86                               |                   | ASTM E313   |
| Opazität<br>Opacity  |  | 80                               | %                 |   |
| Zugfestigkeit<br>Tensile Strength  | längs/MD<br>quer/CD  | 130<br>250                       | N7mm <sup>2</sup> | ASTM D882   |
| Zugdehnung<br>Elongation at break  | längs/MD<br>quer/CD  | 150<br>50                        | %                 | ASTM D882   |
| Thermische Schrumpfung<br>Thermal shrinkage  | längs/MD<br>quer/CD  | 6,0<br>3,5                       | %                 | OPMA TC4(a)   |
| Bedruckbarkeit<br>Herstellerangaben<br>Printability<br>Manufacturer specifications | Die Folie eignet sich für die Bedruckung mit Rotationstiefdruck, Flexodruck, Offsetdruck oder UV-Druckverfahren.<br>The film is printable with Rotogravure, flexographic, off-set or UV printing system. |                                  |                   |   |
| Besonderheiten<br>Special features   | Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden.<br>We recommend trials and testings beforehand.   |                                  |                   |   |

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 04/2024 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 04/2024 - This product information is replacing and annulling all previous versions.