

Inkjet Papier gestrichen weiß matt – 63 g/m²
Inkjet paper coated white matt – 63 g/m²

Artikel/Article 1393354

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14–16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Dicke Caliper		80 ± 8	µm	ISO 534
Flächengewicht Grammage		64 ± 4	g/m ²	ISO 536
CIE Weiße CIE Whiteness	Oberseite Top side	147 ± 3	%	ISO 11475 Konica Minolta D65 / 10°
Opazität Opacity		94 ± 2	%	ISO 2471 Konica Minolta C / 2°
Glätte Bekk Smoothness Bekk	Oberseite Top side	30 ± 5	sec	ISO DPS 627
Bruchdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	1,65 ± 0,20 6,10 ± 0,60	%	ISO 1924
Zugfestigkeit Tensile strength	längs/MD quer/CD	3,00 ± 0,30 1,20 ± 0,20	kN/m	ISO 1924
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Dieses Inkjetpapier ist universell bedruckbar mit allen gängigen dye-Tinten und pigmentierten Tinten. This inkjet paper is universally printable with all common dye inks and pigmented inks.			
Besonderheiten Special features	Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 07/2025 – Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 07/2025 – This product information is replacing and annulling all previous versions.