

PP-Folie silber glänzend - 50 µm TC
PP-film silver glossy- 50 µm TC

Artikel/Article 60890

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Dicke Caliper		48	µm	
Flächengewicht Grammage		44,2	g/m ²	
Reißdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	175 65	%	200 mm/min pull rate, 120 mm jaw separation
Zugfestigkeit Tensile strength	längs/MD quer/CD	120 245	Mpa	200 mm/min pull rate, 120 mm jaw separation
Dimensionsstabilität Dimensional stability	längs/MD quer/CD	-4,0 -2,0	%	135°C/ 275°F, 7 min
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Das Material eignet sich für eine Bedruckung mit folgenden Druckverfahren: Flexodruck mit Lösungsmitteln, Tiefdruck mit Lösungsmitteln, Flexodruck auf Wasserbasis, UV-Offsetlithographiedruck, UV-Flexodruck, UV-Buchdruck, UV-Siebdruck. The material is suitable for printing with the following printing methods: Solvent Flexographic Printing, Solvent Rotogravure Printing, Water-based Flexographic Printing, UV Offset Lithography Printing, UV Flexographic Printing, UV Letterpress Printing, UV Screen Printing.			
Besonderheiten Special features	Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 04/2024 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 04/2024 - This product information is replacing and annulling all previous versions.