

Inkjet Papier weiß hochglänzend – 100 g/m²
Inkjet paper white high glossy – 100 g/m²

Artikel/Article 8093150

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14–16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Flächengewicht Grammage		100 ± 5	g/m ²	ISO 536
Dicke Caliper		110 ± 7	µm	ISO 534
Weiß (CIE) Whiteness (CIE)	Druckseite Printing side	160 ± 3		ISO 11475 D65/10°
Glanz 60° Gloss 60°	Druckseite Printing side	68 ± 2	%	ASTM D523
Reißfestigkeit Tensile Strength	längs/MD quer/CD	5,80 ± 0,60 2,40 ± 0,20	kN/m	ISO 1924
Bruchdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	1,80 ± 0,20 3,65 ± 0,40	%	ISO 1924
Opazität Opacity		95 ± 2		ISO 2471 C/2°
Glätte (Bekk) Smoothness (Bekk)	Druckseite Printing side	260 ± 40	s	ISO DP5627
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Das Papier eignet sich für die Bedruckung im Inkjet Druckverfahren mit Dye und pigmentierten Tinten. The paper is suitable for inkjet printing with dye and pigmented inks.			
Besonderheiten Special features	Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 06/2025 – Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 06/2025 – This product information is replacing and annulling all previous versions.