PRODUKTINFORMATION
PRODUCT INFORMATION

HAFTVERBUNDE
UND BESCHICHTUNGEN
SELF-ADHESIVE MATERIALS
AND COATINGS

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14 – 16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Inkjet PE-Folie weiß glänzend 108 µm
Inkjet PE film white glossy 108 µm

Artikel/Article 711040

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Soll-Wert Factor	Einheit unit	Toleranzen Prüfbedingungen Tolerances Test requirements	Normen Norms
Dicke Caliper		ca. 108	µm		ISO 4593
Flächengewicht Grammage		ca. 106	g/m²		ISO 536
Opazität Opacity		ca. 82	%		ISO 2471
Gloss 60°, Dr. Lange Gloss 60°, Dr. Lange		ca. 53	GU		ISO 2813
CIE-Helligkeit D65/10° Vorderseite CIE-Brightness D65/10° front		ca. 88	%		ISO 11475
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Die Folie eignet sich für die Bedruckung mit einem Tintenstrahldrucksystem mit pigmentierter oder Farbstoff-basierter Tinte. The film is suitable for printing with an inkjet printing system using pigmented or dye-based ink.				
Besonderheiten Herstellerangaben Special features Manufacturer specifications	➢ Gute Wasserbeständigkeit –Good water fastness ➢ Scharfer Ausdruck, lebendige Farben – Sharp print out,vibrant colours Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.				

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs-bedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 09/2026 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice.
Last update: 09/2026 - This product information is replacing and annulling all previous versions.